



## CR90563A 产品说明书

<b>产品说明</b>	<b>CR90563A</b> 是一支六官聚氨酯丙烯酸酯树脂。对塑胶基材，PU底漆以及电镀层有良好的附着力，具有耐化学品，耐盐雾，耐磨性好等特点。应用于塑胶漆，手机罩光或真空电镀中漆和面漆。	
<b>产品特性</b>	耐水煮 耐酒精 耐盐雾 耐磨耗	
<b>建议用途</b>	塑胶涂料 手机涂料	
<b>产品规格</b>	官能基数（理论值）	6官
	外观（目视）	澄清透明液体
	粘度（CPS/25℃）	2800-6200
	色度（APHA）	≤100
	有效成份（%）	60±3
<b>包装方式</b>	净重50KG塑胶桶以及净重200KG铁桶。	
<b>储存条件</b>	树脂请保存阴凉或避光干燥处，并避免阳光和热源； 储存温度不超过40℃，正常状况下储存稳定性至少6个月。	
<b>使用事项</b>	避免沾触皮肤眼睛及衣物，操作时请戴防护手套； 泄露时用布擦拭干净，并且用乙酸乙酯清洗； 详细说明请参阅物质安全说明表（MSDS）； 每批次货物需检测后才能投入生产。	